

## Acryl Mat Plus IFP 107

Peinture intérieure à émissions minimisées  
Aspect mat profond



### Description du produit

Numéro d'enregistrement  
ECOLABEL

DE/044/004

Domaines d'application

Finition dispersion intérieure garnissante pour une mise en peinture rationnelle des murs et plafonds. Bonne adhérence, microporeuse et à faible tension.

Applicable sur tous les supports minéraux des enduits de groupes de mortier P II et P III, les enduits plâtre de groupe de mortier P IV, le béton/fibrociment, le papier ingrain, le papier peint ainsi que les papiers peints en vinyl structuré, les plaques de plâtre en épiderme cartonné. Finition parfaite en une couche en rénovation.

Propriétés

- Bon pouvoir couvrant
- Application aisée
- Aspect uniforme de la surface peinte
- Microporeux
- Emissions minimisées
- Sans solvants et sans plastifiants
- Diluable à l'eau et à faible odeur
- Légèrement garnissante
- Aspect mat profond

Classification suivant  
EN 13 300

- **Résistance à l'abrasion humide:** Classe 3  
= lavable suivant DIN 53778
- **Opacité:** Classe 2 pour un rendement d'environ 8 m<sup>2</sup>/l
- **Aspect :** Mat profond
- **Granulométrie maximale:** fin (env. 100µm)

Ces données sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles pour nos produits, les données peuvent légèrement varier cependant sans avoir de conséquences sur les propriétés du produit.

# FICHE TECHNIQUE

<b>Teinte</b>	Blanc
<b>Densité</b>	Environ 1,58g/cm <sup>3</sup>
<b>Pigments</b>	Dioxyde de titane et extender
<b>Liants</b>	Dispersion acrylique
<b>Composants</b>	Dispersion acétate polyvinylique, dioxyde de titane, carbonate de calcium, craie, silicates, eau, additifs, conservateurs (Methyl-benzisothiazolinone). Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas d'ingestion ou d'incident, consulter un médecin ou le centre antipoison le plus proche

## Application

<b>Supports</b>	Les supports seront conformes aux prescriptions de D.T.U 59.1. Ils doivent être propres, sec et sains préparés suivant les règles de l'art. Les supports intérieurs sains, secs et légèrement absorbants ne nécessitent pas de sous-couche au préalable. Les supports non stables doivent être éliminés intégralement.
<b>Application</b>	Normalement une seule couche régulière et uniforme non diluée ou diluée avec maximum 5 % d'eau suffit. Appliquer au préalable une première couche diluée avec maximum 10 % d'eau sur les supports très contrastés ou versicolores. Une trop forte dilution peut modifier les propriétés du produit (par exemple le pouvoir couvrant, la teinte, la résistance)
<b>Matériel d'application:</b>	Application à la brosse, au rouleau ou par projection.  Adapter la consistance pour la projection: <b>Projection airless :</b> Angle d'application 50°, buses 0,018 – 0,026 ", pression 150-180 bar <b>Projection haute pression :</b> Buse 2mm, pression 3 bar

Nature du support	Etat du support	Impression du support
PG II , III suivant DIN 18550 CS II, CSIII, CS IV suivant DIN EN 998-1	Solide, sain, légèrement absorbant  Poreux, sableux, fortement absorbant ou à absorption irrégulière  Neutraliser les supports alcalins après temps de séchage approprié et les nettoyer	Pas de sous-couche  ProfiTec AcrylFix IFP 800,  ProfiTec AcrylFix IFP 800, ProfiTec Solid MultiPrimer IFP 820

# FICHE TECHNIQUE

Plâtre et enduits prêts à l'emploi enduits plâtre	Nettoyer et dépolir	ProfiTec AcrylFix NP 800 ProfiTec Solid MultiPrimer IFP 820
Nature du support	Etat du support	Impression du support
Plaques de plâtre à épiderme cartonné, plaques de construc- tion en plâtre	Poncer les joints  Plaques avec composants de cou- leurs solubles dans l'eau ou plaques jaunies	ProfiTec Uniprimer NP 818  ProfiTec IsoAcryl Mat NP 563
Béton	Eliminer les éventuels restes d'huile de décoffrage ainsi que les résidus craeux et farineux	ProfiTec AcrylFix IFP 800 ProfiTec Solid MultiPrimer IFP 820 ProfiTec Uniprimer NP 818
Béton cellulaire	Nettoyer et dépolir	ProfiTec AcrylFix IFP 800
Murs apparents de grès calcaire ou de brique	Respecter les temps de séchage  Supports infestés de sels de fer	ProfiTec AcrylFix IFP 800 ProfiTec Solid MultiPrimer IFP 820 ProfiTec Uniprimer NP 818  Peinture isolante solvantée ou impression
Plaques de bois, panneaux en bois reconstitué, panneaux de contreplaqué, panneaux de fibres dures	Nettoyer et dépolir	Impression pour bois
Anciennes peintures calcaires et minérales	Si possible les éliminer mécanique- ment et dépolir	ProfiTec AcrylFix NP 800 ProfiTec Solid MultiPrimer IFP 820
Fibre de verre, papier ingrain, papier peint gaufré ou en relief non peints		Sans sous-couche
Papiers peints non adhérents	Elimination intégrale. Mastiquer les inégalités, trous et rayures. Imprimer suivant le degré d'absorption du support.	ProfiTec AcrylFix IFP 800 ProfiTec Solid MultiPrimer IFP 820 ProfiTec Uniprimer NP 818
Finitions saines et enduits déco- ratifs à base de résine synthé- tique	Mat, faiblement absorbant  Dépolir ou lessiver les finitions bril- lantes et les laques	Sans sous-couche  ProfiTec Solid MultiPrimer IFP 820 ProfiTec Uniprimer NP 818

# FICHE TECHNIQUE

Peintures à la colle	Nettoyer à fond	ProfiTec AcrylFix IFP 800 ProfiTec Solid MultiPrimer IFP 820 ProfiTec Uniprimer NP 818
Nature du support	Etat du support	Impression du support
Surfaces infestées de moisissures et de champignons	Eliminer le gros par procédé mouillé et bien laisser sécher	Imprégner avec une solution assainissante et laisser sécher 24 heures
Efflorescences salines	Brosser à sec	Impression solvantée (pas de garantie pour les finitions appliquées sur des supports avec efflorescences salines)
Taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse	Nettoyer à l'eau additionnée d'un produit dégraissant et bien laisser sécher  Brosser à sec les taches d'eau séchée	ProfiTec IsoAcryl Mat NP 563
Joints élastiques et profilés d'étanchéité		Tester la compatibilité de la finition

## Rendement

Environ 145 ml/ m<sup>2</sup> par couche sur support lisse et légèrement absorbant. Rendement moins élevé sur supports rugueux. Le rendement exact peut être établi en faisant un essai sur le support.

## Dilution

Dilution à l'eau suivant la porosité du fond - maximum 10 %

## Mise en couleur

Se teinte avec des colorants ProfiTec Vollton- und Abtönfarbe P 700 (max. 5%) ou en machine Color MIX/Eurotint

Les caractéristiques techniques du produit peuvent changer en raison de la mise en teinte.

**Information : Vérifier la teinte avant l'application – pas d'échange possible !**

Appliquer sur des surfaces attenantes uniquement des produits teintés d'une même fabrication/ mise en teinte.

## Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement après application à l'eau.

# FICHE TECHNIQUE

## Séchage

Recouvrable après 4 heures à + 20° C et max. 65 % d'humidité relative. Résistant après 3 jours.  
Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée.

## Température d'application

La température de l'air et la température du support ne doit pas être inférieure à + 5°C pendant l'application et le séchage.

## Information

### Conditionnement

12,5 l

### Stockage

Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel

### Information COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 30g/l (2010). Ce produit contient < 1g/l COV .

### Emissions dans l'Air Intérieur\*



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Classification AFNOR

NFT 36-005, famille I, classe 7b2

### Conseils de sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Eviter de respirer les poussières/brouillards/aérosols. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas manger, boire et ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le rejet dans l'environnement.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### Informations Consommateurs

Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Transvaser le produit restant dans un récipient plus petit et hermétique.

### Élimination

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Remettre l'emballage et les restes de peinture au centre de collecte pour déchets spéciaux. CED 08 01 12.

# FICHE TECHNIQUE

---

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Les informations n'ont qu'une portée indicative. Elles sont juridiquement non contraignantes.

Date de mise à jour: Décembre 2016

**Meffert AG**  
*Farbwerke*

**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
e-mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.profitec.de](http://www.profitec.de)