

Seidenglanzlack Laque satiné P 320

Laque satiné professionnelle
à base de résine alkyde
Pour intérieur et extérieur



Description du produit

Domaines d'application

Laque de finition satinée à base de résine alkyde, sans solvants aromatiques pour intérieur et extérieur. Est idéale pour les bois rigides, le PVC dur après préparation appropriée et le métal préalablement imprimé.

Propriétés

- Solvantée
- Haute résistance à l'usure
- Bon pouvoir couvrant
- Sans solvants aromatiques
- Application aisée
- Satin stable
- Excellent tendu
- Très bon enrobage des arêtes

Teinte

Blanc et teintes MIX

Densité

Environ 1,30 g/cm³

Pigments

Dioxyde de titane

Liants

Résine alkyde

Composants

Résine alkyde, dioxyde de titane, charges, matifiants, additifs, essence minérale, pigments organiques et pigments inorganiques. Contient anhydride phtalique. Peut produire une réaction allergique. En cas d'ingestion ou d'incident consulter un médecin ou le centre antipoison le plus proche.

FICHE TECHNIQUE

Application

Supports

Les supports seront conformes aux prescriptions de D.T.U 59.1. Ils doivent être propres, sec et sains préparés suivant les règles de l'art. Les supports non stables doivent être éliminés intégralement. Éliminer la rouille par ponçage. Dégraisser les supports, les imprimer si nécessaire.

Application

En 1- 2 couches régulières et uniformes non diluées.

Une trop forte dilution peut modifier les propriétés du produit (par exemple le pouvoir couvrant, la teinte, la résistance).

« **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi** ».

Matériel d'application:

Application à la brosse, au rouleau ou par projection.

Projection airless :

Buses 0,011-0,013, pression 160 bar

Ne pas diluer

Rendement

Environ 110 ml/ m² par couche sur support lisse et légèrement absorbant. Rendement moins élevé sur supports rugueux. Le rendement exact peut être établi en faisant un essai sur le support.

Dilution

Dilution au Diluant Spécial sans solvants aromatiques P360 Profitec suivant la porosité du fond - maximum 5 %

Mise en couleur

Teintable en machine Color Mix/Eurotint

Les caractéristiques techniques du produit peuvent changer en raison de la mise en teinte.

Information : Vérifier la teinte avant l'application – pas d'échange possible !

Appliquer sur des surfaces attenantes uniquement des produits teintés d'une même fabrication/ mise en teinte. Le pouvoir couvrant de teintes intenses et brillantes peut être légèrement réduit. Une deuxième couche peut s'avérer nécessaire. Conseil : Appliquer une première couche pastel proche de la teinte finale, la couche finale avec la teinte intense souhaitée.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement après application au Diluant Spécial sans solvants aromatiques P360 Profitec .

Séchage

Hors poussière après env. 4 heures

Sec au toucher après env. 9 heures

Recouvrable après 24 heures à + 20° C et max. 60 % d'humidité relative.

Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée.

Température d'application

La température de l'air et la température du support ne doit pas être inférieure à + 5°C pendant l'application et le séchage.

FICHE TECHNIQUE

Informations

Conditionnement

750 ml et 2,5 l pour le blanc
1 l et 2,5 l pour les bases

Stockage

Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel

Information COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d): 300g/l
(2010). Ce produit contient max. 300g/l COV.

Emissions dans l'Air Intérieur*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Classification AFNOR

NFT 36-005, famille I, classe 4a

Conseils de sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Eviter de respirer les poussières/brouillards/aérosols. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas manger, boire et ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le rejet dans l'environnement. Se reporter à la Fiche de données de sécurité en vigueur sur le site www.meffert.fr.

Elimination

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Remettre l'emballage et les restes de peinture au centre de collecte pour déchets spéciaux. CED 08 01 11.

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Les informations n'ont qu'une portée indicative. Elles sont juridiquement non contraignantes.

Date de mise à jour : Mai 2016

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profittec.de