

PEINTURE FAÇADE POUR EXTÉRIEUR



Description du produit

Domaines d'application

Peinture à base de dispersion , mate , pour façades .

Pour des supports tels que les enduits minéraux (crépis) , le béton , le fibrociment , les peintures à dispersion après préparation des supports.

Pour extérieur.

Propriétés

- Diluable à l'eau
- Résistante aux intempéries
- Sèchage rapide
- Application aisée
- Mat

Teinte

Blanc et Ton Pierre

Densité

Environ 1,57 g/cm³

Pigments

Dioxyde de titane

Liants

Dispersion acrylique

Composants

Dispersion acrylate , dioxyde de titane , carbonate de calcium , eau , additifs , conservateurs (Methyl-, Benzi- et Chloro-isothiazolinone)

Conditionnement

10 l

Application

Outils d'application

Application à la brosse, au rouleau ou par projection.

Supports

Les supports seront conformes aux prescriptions de D.T.U 59.1. Ils doivent être propres, sec et sains préparés suivant les règles de l'art.

Les supports non stables doivent être éliminés intégralement.

Application

2 couches sont indispensables pour obtenir les propriétés spécifiques de la finition. Appliquer une couche intermédiaire diluée avec max. 10 % d'eau (suivant le support).

Appliquer la dernière couche si possible non diluée, ou diluée avec max. 5% d'eau. Une trop forte dilution peut modifier les propriétés du produit (par exemple le pouvoir couvrant, la teinte, la résistance)

Température d'application

La température de l'air et la température du support ne doit pas être inférieure à + 5°C pendant l'application et le séchage.

Séchage

Sec : après 1 h environ

Recouvrable après 12 heures à + 20° C et max. 65 % d'humidité relative.

Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée.

Rendement

Environ 170 ml / m² par couche sur support lisse et légèrement absorbant. Rendement moins élevé sur supports rugueux. Le rendement exact peut être établi en faisant un essai sur le support.

Dilution

Avec max. 10 % d'eau

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement après application à l'eau.

La préparation des supports

Exigences générales aux supports :

Imprimer les supports fortement poreux, sableux, à forte absorption ou à absorption irrégulière avec un fixateur.

Le support doit être exempt d'efflorescences, d'agents séparateurs, de composants favorisant la corrosion ou autres produits d'influence négative sur l'adhésion.

Information : Vérifier la teinte avant l'application – pas d'échange possible !

Appliquer sur des surfaces attenantes uniquement des produits teintés d'une même fabrication/ mise en teinte. Le pouvoir couvrant de teintes intenses et brillantes peut être légèrement réduit. Une deuxième couche peut s'avérer nécessaire. **Conseil :** Appliquer une première couche pastel proche de la teinte finale, la couche finale avec la teinte intense souhaitée. Il est possible qu'une deuxième couche de finition soit nécessaire.

Informations

Information COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40g/l (2010). Ce produit contient < 5g/l COV.

Classification AFNOR

NFT 36-005, famille I , classe 7b2

Conseils de sécurité

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau et consulter un spécialiste. Utiliser dans des zones bien ventilées. Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer pendant l'application.

Contient du méthyl-benzisothiazolinone. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'incident ou d'ingestion consulter un médecin ou le centre antipoison le plus proche.

Voir également les instructions de la fiche de données de sécurité.

Conservation

Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel

Elimination

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Remettre l'emballage et les restes de peinture au centre de collecte pour déchets spéciaux. CED 08 01 12 .

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit.

Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Les informations n'ont qu'une portée indicative. Elles sont juridiquement non contraignantes.

Meffert AG
Farbwerke

Date de mise à jour: Mai 2014

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profitec.de

